

AF74は、特殊耐熱繊維と補強材及び油膨潤性を有する合成ゴムからなるシート状ガスケット材料です。

AF74物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率	%	14
	復元率	%	64
引張強さ(横方向)	MPa	19	
応力緩和率	%	19	
IRM903 oil (150°C×5h)	厚さ変化率	%	25
	重量変化率	%	29
ASTM FuelB (RT×5h)	厚さ変化率	%	17
	重量変化率	%	20



使用条件


- ・標準使用温度範囲
-40°C~200°C
- ・標準使用面圧
4MPa~78MPa

特長

- ・高い圧縮率を持つため、相手面とのなじみ性が非常に良い。
- ・油中において適度な膨潤をする為、低面圧でもシールできる。

用途

- ・潤滑油、燃料をシールする箇所。



標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
幅×長さ(mm)	1000×1200					
梱包単位	25枚	20枚	10枚	10枚	10枚	5枚