

地球にやさしいecoガスケット リサイクルBS ジョイントシート

AF5400

AF5400は、特殊耐熱纖維と無機質補強材及び油膨潤性を有する合成ゴムと
※再生原料からなるシート状ガスケット材料です。

※再生原料…シートを打ち抜くときに出る中抜きや端材を回収し、それを(マテリアル)リサイクルした原料。

AF5400物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率 %	11	
	復元率 %	45	
引張強さ(横方向)	MPa	10	
応力緩和率	%	16	
高温応力緩和率	%	23	150°C × 22h
IRM903 oil (150°C × 5h)	厚さ変化率 %	48	
	重量変化率 %	41	
ASTM FuelB (RT × 5h)	厚さ変化率 %	30	
	重量変化率 %	26	



使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C ~ 200°C
- ・標準使用面圧
2MPa ~ 147MPa

特長


- ・ジョイントシートを使用している箇所に使用でき、コストダウンができる。
- ・産業廃棄物が減り、産廃費用の削減ができる。
- ・油中において高い膨潤性を有している為、締付け力の減少やフランジの変形による面圧の低下を防止できる。
- ・応力緩和率が低く、耐久性に優れている。

用途

- ・潤滑油、燃料をシールする箇所。

販売条件

- ・シートでお客様に販売した重量のうち、wt60%以上の端材が回収できること。



標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
幅×長さ(mm)	500×1200	1000×1200				
梱包単位	50枚	25枚	20枚	10枚	10枚	10枚

地球にやさしいecoガスケット リサイクルBS ジョイントシート

AF5800

AF5800は、特殊耐熱纖維と無機質補強材及び耐油性を有する合成ゴムと
※再生原料からなるシート状ガスケット材料です。

※再生原料…シートを打抜くときに出る中抜きや端材を回収し、それを(マテリアル)リサイクルした原料。

AF5800物性値

項目		単位	物性値	備考
厚さ		mm	0.8	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率	%	9	
	復元率	%	63	
引張強さ(横方向)		MPa	20	
応力緩和率		%	18	
高面圧応力緩和率		%	28	P=147 MPa
IRM903 oil (150°C × 5h)	圧縮率	%	12	
	引張減少率	%	20	
	厚さ変化率	%	8	
	重量変化率	%	16	
ASTM FuelB (RT × 5h)	厚さ変化率	%	6	
	重量変化率	%	12	



使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C～200°C
- ・標準使用面圧
12MPa～392MPa

特長


- ・ジョイントシートを使用している箇所に使用でき、コストダウンができる。
- ・産業廃棄物が減り、産廃費用の削減ができる。
- ・応力緩和率が低い、特に高面圧での応力緩和率が非常に低い。

用途

- ・潤滑油、燃料をシールする箇所。

販売条件

- ・シートでお客様に販売した重量のうち、wt60%以上の端材が回収できること。



標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
幅×長さ(mm)	500×1200		1000×1200			
梱包単位	50枚	50枚	20枚	10枚	10枚	10枚